



Federepo F/O

Let's shine

Resina epossidica di finitura bicomponente
a base solvente

CARATTERISTICHE

FEDEREPO F/O è un epossidico bicomponente in solvente adatto per la finitura di pavimenti in cemento, calcestruzzo e supporti minerali. Presenta un'eccellente resistenza all'abrasione, ai lavaggi con pulivapor e detergenti chimici, a spruzzi e traboccamenti di olio idraulico, benzina, soluzioni diluite di acidi e alcali, acqua, sostanze alimentari. È quindi particolarmente indicato per pavimentazioni di officine meccaniche, garage, stabilimenti e magazzini di logistica.

COME SI USA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: assicurarsi che il supporto sia pulito, asciutto (cemento con almeno 25 giorni di maturazione), esente da grasso, unto e materiale contaminante.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: il prodotto va preparato al momento dell'uso. Miscelare separatamente i due componenti quindi versare il contenuto del componente B nel componente A ed omogeneizzare il composto con mescolatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti, sino a completa omogeneizzazione. Mescolare esclusivamente le quantità utilizzabili entro il tempo massimo di lavorabilità.

APPLICAZIONE: applicare in almeno due mani utilizzando rullo o pennello. Diluizione prima mano 10-20%, diluizione seconda mano 5-10%. Condizioni di applicazione: temperatura 10-40°C; umidità relativa <80%. Se durante l'applicazione si riscontra la formazione di bolle d'aria, diluire ulteriormente il prodotto.

Qualora si desideri una finitura antisdrucciolo, spargere sabbia di quarzo sulla superficie al termine dell'applicazione della prima mano e scopare via la sabbia in eccesso.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Federepo F/O

ATTENZIONE

Quando si devono verniciare supporti particolarmente lisci, duri e poco assorbenti quali gres, piastrelle, ceramica ecc... è necessario effettuare una prova preliminare di adesione.

DATI APPLICATIVI

Peso specifico	1.350±0.030 kg/dm ³
Aspetto del film essiccato	semilucido
Colori	tutti i colori standard
Indurente	FEDEREPO F/O comp.B
Rapporto di miscelazione in peso	5:2, in volume 3:2
Pot life a 20°C	6 ore
Resa pratica	5-6 m ² /kg
Tempi di indurimento a 20°C	50% U.R.
Ripitturabile	minimo 12 h massimo 48 h
Pedonabile	24 h
Resistenza chimica	7 giorni

Componente A + B



A 5 kg +
B 2 kg

A 20 kg +
B 8 kg

RESA INDICATIVA

200/250 gr/m²

STOCCAGGIO

La durata del prodotto a magazzino è di 18 mesi dalla data della bolla di consegna, purché il materiale sia posto al coperto, in confezione sigillata, al riparo da fonti di calore e dal gelo ed a una temperatura non superiore a 40°C. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti l'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Si consiglia di effettuare un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie a cui è destinato, con l'effetto desiderato e per determinare al meglio l'effettivo consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui il prodotto è destinato e il personale metodo di lavorazione. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2020. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE