



MARMOLUX

Polvere lucidante performante per materiali calcarei difficili da lucidare

A COSA SERVE E DOVE SI USA
MARMOLUX è un formulato speciale per la lucidatura di marmi chiari molto delicati oppure molto calcarei come ad esempio marmi che contengono molto carbonato di calcio oppure Limestone. Su superfici calcaree, grazie all'ottimo potere abrasivo e ai diversi componenti a forte potere reagente, permette all'operatore professionista di ottenere una lucidatura meccanica perfetta **MARMOLUX** è disponibile sia in granulometria grossa per uso tradizionale che in granulometria fine per uso con monospazzola. Da usare sui marmi chiari e marmi in generale, limestone, travertino.

MODALITA' D'USO

La preparazione delle superfici da trattare è molto importante per una buona riuscita del lavoro che andremo a svolgere; innanzitutto si consiglia di pulire bene la superficie da levigare da tutti quei residui di cantiere tipo: pietrisco, chiodi, ecc.

Se si è levigato con una macchina tradizionale e con abrasivi tradizionali, dopo aver passato almeno la gr 3/4, meglio ancora se si passa anche la gr 600, si deve utilizzare. Il lucidante **MARMOLUX** nella versione a granelli grossi sul pavimento, su questo va applicata una spugna morbida e poi la macchina, ben in asse. Si andrà ad aprire leggermente la valvola dell'acqua e si comincerà la lucidatura.

Il lucidante **MARMOLUX** a contatto con l'acqua ed il marmo dovrà creare una poltiglia, con la quale lucideremo. Non dovrà mai essere troppo asciutta, perché non permetterebbe alla macchina di scorrere, né dovrà essere troppo liquida perché non permetterebbe al lucidante di avere la reazione chimica giusta. Se si fosse utilizzata poca acqua e si fossero quindi creati dei

segnì di lappatura delle lucidate, basterà ripassare la parte con lo stesso ma aprendo di più la valvola. Quando la poltiglia finisce sarà sufficiente aggiungere altro lucidante nuovo senza togliere quello rimasto. Il lucidante **MARMOLUX** è stato creato in modo da non bruciare mai il materiale, anche in condizioni di lavoro con temperature molto alte. Se si è levigato con macchina tradizionale ma con utensili diamantati, si potrà lucidare dopo aver passato la gr 400, meglio ancora se si passa la gr 800.

Sul pavimento rimarrà una patina di prodotto; è consigliabile rimuovere da una piccola zona la patina facendo uso di uno straccio, onde verificare il grado di lucido ottenuto e, se è necessario, ripetere l'operazione.

Al termine del trattamento di lucidatura, si consiglia di rimuovere tutta la patina, facendo uso di un detergente neutro tipo: **DETERGON R3** o **BIOSAN**. Si raccomanda di risciacquare molto bene con acqua pulita.

AVVERTENZE

Prima di qualsiasi applicazione effettuare un test preliminare.

La scheda di sicurezza è disponibile su richiesta

CONFEZIONI

Sacco da 25 kg

MANIPOLAZIONE

STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0 e 30°C, protetto dai raggi solari diretti. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio

raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITA'

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato del prodotto o dal stoccaggio non corretto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE