



Federepo 910

Let's shine

Impregnante epossidico
a base acqua

CARATTERISTICHE

FEDEREPO 910 è formulato bicomponente a base di resine epossidiche in emulsione acquosa, con molteplici funzioni, può essere utilizzato come primer all'acqua per rivestimenti in dispersione, come promotore di adesione per riprese di getto, se diluito con acqua secondo le indicazioni di seguito riportate può essere utilizzato come impregnante rendendo il supporto antipolvere e facilmente pulibile.

COME SI USA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: pulire il sottofondo da polvere, oli residui, parti friabili, verniciature pre-esistenti e comunque da ciò che possa pregiudicare l'adesione. Lavare la superficie con getto di acqua in pressione e detergente industriale, risciacquare con acqua pulita, evitare l'accumulo di acqua stagnante derivante dal lavaggio del pavimento e se necessario aspirare.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: versare il componente A nel contenitore del componente B e miscelare accuratamente i due componenti con un trapano a basso numero di giri, fino ad ottenere un prodotto omogeneo e privo di grumi.

APPLICAZIONE: Impregnante o finitura, applicazione a rullo o spruzzo.

Promotore di adesione per ripresa di getto: l'applicazione può essere fatta a rullo o per innaffiatura, effettuata in modo tale da consentire la distribuzione omogenea e la copertura completa del sottofondo.

Diluire secondo l'applicazione prevista.

Come Impregnante Diluire 1:2 con acqua pulita

Come Finitura Diluire 1:1 con acqua pulita

Come Promotore di adesione per ripresa di getto diluire con il 30% acqua pulita.

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - info@federchemicals.it

www.federchemicals.it

Federepo 910



Componenti **A + B**



A 9 kg

B 4,5 kg

RESA INDICATIVA

Impregnante: 50-80 gr/m² (A+B)

Finitura: 100-120 gr/m² (A+B)

Promotore di adesione per ripresa di getto: circa 400 gr/m² (A+B).

DATI TECNICI

	Componente A	Componente B
Aspetto	Liquido	Liquido Denso
Colore	Trasparente	Trasparente Opalescente
Peso Specifico	1,10	1,03
Viscosità	800	2300

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)

Rapporto di miscelazione	Comp. A: Comp B = 1:2 parti in peso
Colore dell'impasto	Trasparente opalescente
Peso specifico dell'impasto	1,05 (A+B)
Consistenza della miscela	Fluida densa
Tempo di lavorabilità	120 Min.
Temperatura minima di impiego	+8°C
Adesione del cls asciutto	>2,5 MPa
Adesione al cls umido	>1,5 Mpa
Pedonabilità	24 ore
Indurimento	7gg

STOCCAGGIO

La durata del prodotto a magazzino è di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, purché il materiale sia posto al coperto, in latta sigillata ed al riparo da fonti di calore e dal gelo. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti l'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche, tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni e relative schede tecniche. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche, i dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2019 e la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - info@federchemicals.it

www.federchemicals.it