

Federprimer OIL

Let's shine

Primer epossidico per superfici inquinate
da sostanze oleose

■ CARATTERISTICHE

FEDERPRIMER OIL è un promotore di adesione epossidico bicomponente caricato con fillers minerali specifico per sottofondi contaminati da sostanze oleose, con buona adesione, inoltre ha buona adesione anche su sottofondi leggermente umidi. Può essere utilizzato come promotore di adesione per la riparazione e il ripristino superficiale di pavimentazioni industriali contaminate da sostanze oleose, oppure come promotore di adesione per pavimentazioni resinose per magazzini industriali, depositi, impianti chimici, industrie alimentari, ecc.

■ COME SI USA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: i sottofondi da rivestire o da trattare devono essere sani, compatti e privi di parti friabili e/o in fase di distacco. Pulire il sottofondo da polvere, oli residui, verniciature preesistenti e comunque da ciò che possa pregiudicare l'adesione. Lavare quindi la superficie con getto di acqua in pressione e detergente industriale, risciacquare infine con acqua pulita.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: versare il componente B nel contenitore del componente A e miscelare accuratamente i due componenti con un trapano a basso numero di giri, fino ad ottenere un prodotto omogeneo e privo di grumi.

APPLICAZIONE: si applica a rullo in modo omogeneo e in uno spessore uniforme, sul supporto adeguatamente preparato e necessariamente ancora umido.

Evitare l'accumulo di acqua stagnante derivante dal lavaggio del pavimento e, se necessario, aspirare con aspira liquidi.

Immediatamente dopo l'applicazione, la superficie fresca di **FEDERPRIMER OIL** deve essere spolverata con il quarzo fine 0,1-0,3 mm per consentire la perfetta adesione dei successivi rivestimenti resinosi

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Federprimer Oil

DATI TECNICI

Pot life:	circa 60 min. a 20°C
Rapporto di miscelazione:	comp.A: comp.B = 89:11 parti in peso
Peso specifico dell'impasto:	2,00 (A+b)
Aspetto:	fluido denso
Colore:	grigio (comp.A) nero (comp.B)
Tempo di lavorabilità a +20°C:	40 min.
Temperatura minima di impiego :	+5°C
Adesione al cls asciutto:	>2,5 Mpa
Adesione al cls umido:	> 1,5 MPa
Pedonabilità:	12 ore
Indurimento completo:	7 gg
consumo	400-500 gr/m ²
confezioni	13,35 kg parte A 1,65 kg parte B

Componenti **A + B**



A 13,35 kg +
B 1,65 kg

RESA INDICATIVA

400-500 gr./m².

STOCCAGGIO

La durata del prodotto a magazzino è di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, purché il materiale sia posto al coperto, in latta sigillata ed al riparo da fonti di calore e dal gelo. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti l'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche, tuttavia, non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni e relative schede tecniche. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale a cui è destinato e il personale sistema di lavorazione. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso.

È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche, i dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2019 e la società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it