



EpoxyLux AC/F

Let's shine

**Finitura epossidica bicomponente a base acqua
per il trattamento antipolvere e antiolio**

CARATTERISTICHE

EPOXYLUX AC/F è una formulazione epossidica a base acqua bicomponente con finitura di tipo satinata con basso grado di ingiallimento ideale per la protezione idrorepellente, antipolvere e antiolio di pavimentazioni di tipo industriale, pavimentazioni in calcestruzzo, supporti minerali, intonaci.

La flessibilità del prodotto garantisce alle superfici trattate una buona resistenza alle sollecitazioni provocate dal passaggio di veicoli ed un'eccellente resistenza agli urti, il rivestimento è inoltre impermeabile all'acqua, resistente a vari aggressivi chimici, pur garantendo permeabilità al vapore.

COME SI USA

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO: eliminare tutte le eventuali parti incoerenti, eventuali irregolarità devono essere preventivamente sistemate. Si consiglia prima di applicare **EPOXYLUX AC/F** di effettuare un'accurata carteggiatura quindi rimuovere accuratamente la polvere con aspiratori industriali al fine di garantirne la corretta adesione al supporto. Tracce di oli e grassi, disarmanti, vernici, ecc...devono essere sempre rimossi, si consiglia in tal caso l'uso del prodotto **ZERO OIL**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: si consiglia di mescolare separatamente, in una prima fase, i due componenti liquidi e successivamente unirli versando il componente B (latta piccola) nel contenitore del componente A, quindi miscelare accuratamente con un trapano munito di agitatore, a basso numero di giri, per qualche minuto, fino ad ottenere un'emulsione di colore uniforme e priva di striature. Aggiungere poi lentamente sotto continua agitazione l'eventuale acqua necessaria in proporzione adeguata rispetto all'applicazione prevista (prima mano 10%, le mani successive senza diluizioni) e mescolare per alcuni minuti fino ad ottenere di nuovo

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

EpoxyLux AC/F



Componenti **A + B**



A 12 kg +
B 3 kg

un impasto omogeneo.

Qualora si desideri ottenere caratteristiche antisdrucchiolo aggiungere le **SAFE STEP 13** in ragione del 5%-10% in peso, mantenendo il prodotto sotto agitazione per qualche minuto per evitare la sedimentazione dell'inerte.

APPLICAZIONE: applicare il prodotto mediante rullo a pelo corto o pelo medio o a spruzzo. Il prodotto può essere applicato entro 1-2 ore, in funzione della temperatura ambiente.

Applicare il prodotto a temperatura compresa tra +8°C e +35°C. In ambienti chiusi può essere necessario utilizzare aria calda e asciutta per facilitare l'indurimento. Proteggere il film dall'acqua sino alla completa catalisi. Una lunga esposizione ai raggi UV può portare un leggero ingiallimento nel caso di rivestimenti in tinta tenue.

▼ PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione di **EPOXYLUX AC/F** possono essere pulite immediatamente con acqua, anche nel caso di soste prolungate.

▼ RESA INDICATIVA

0,15-0,20 kg/mq per mano, a seconda delle caratteristiche del sottofondo.

▼ STOCCAGGIO

La durata del prodotto a magazzino è di 12 mesi dalla data della bolla di consegna, purché il materiale sia posto al coperto, nel contenitore originale sigillato ed al riparo da fonti di calore e dal gelo. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzinaggio raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile, ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti l'applicazione.

▼ LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it