



Let's shine

Rivestimento epossidico idoneo
per contatto alimentare

▼ CARATTERISTICHE

FEDEREPO 200 è una formulato bicomponente a sistema predosato per il rivestimento di superfici in calcestruzzo a base di resine epossidiche esenti da solventi ideale per ambienti per lavorazioni alimentari ove è necessaria l'assenza di cessioni o in tutti quei settori ove è richiesta una condizione igienica ambientale ottimale e di facile pulizia; il formulato garantisce inoltre ottima resistenza all'abrasione, elevata adesione al supporto e buona resistenza chimica alle sostanze di natura alcalina o acida, inoltre non subisce alcuna alterazione a contatto con acqua con temperatura fino a 70°C circa.

▼ COME SI USA

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE: le superfici devono essere pulite, esenti da polvere, olio, grasso, parti friabili, residui di verniciature e comunque tutto ciò che possa nuocere all'adesione. Eventuali supporti metallici presenti nelle zone interessate dovranno essere privi di ruggine, scorie di laminazione ed altre impurità.

Per sottofondi in Cls consigliamo l'utilizzo del **FEDERPRIMER**, primer epossidico bicomponente fluido senza solventi, applicato a rullo o rasare opportunamente caricando con sabbia di quarzo.

Nel caso di sottofondi con presenza di umidità di risalita è indispensabile realizzare una barriera con **UNICO TRIEPOXY** applicato in due mani da rasare.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO: prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso e applicabile con temperature da +8°C a +35°C.

Miscelare separatamente i due componenti quindi versare il contenuto del

Let's shine

è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it

Federepo 200



Componente **A + B**



A 10 kg +
B 2,5 kg

componente B nel componente A ed omogeneizzare il composto con mescolatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti, sino a completa omogeneizzazione. Mescolare esclusivamente le quantità utilizzabili entro il tempo massimo di lavorabilità.

▼ PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione possono essere pulite con diluente per prodotti e possidici.

▼ RESA INDICATIVA

300-500 gr/m².

▼ COLORI DISPONIBILI

Su richiesta.

▼ STOCCAGGIO

Stoccaggio 12 mesi, se conservato in contenitori ben chiusi e in ambienti freschi ed asciutti, con temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

▼ LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza che sono disponibili sul nostro sito www.federchemicals.it oppure su richiesta al rivenditore locale, nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Non stoccare il prodotto a temperature inferiori a 10°C. Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio e sbagliato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e tecniche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. L'utilizzatore si assume la responsabilità per l'utilizzo del prodotto avendo cura di sperimentare preventivamente le caratteristiche dello stesso. È vietata la riproduzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2013. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE



è una linea:

FEDERCHEMICALS™ s.r.l.

Via G. Borsi, 2 - 25128 Brescia - Italy

Tel. +39 030 3385578 - Fax +39 030 3385580

www.federchemicals.it info@federchemicals.it