



KEOS/928

Impregnante antimacchia idro-oleorepellente a lenta evaporazione per la protezione di superfici in pietra naturale di tipo "lucido" e per travertini

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

KEOS/928 è un impregnante idro-oleorepellente a base di solventi aromatici organici a lenta evaporazione con una maggiore capacità di penetrazione anche su superfici poco porose tipo Ardesie.

KEOS/928 ha un'eccellente ed elevata azione protettiva antimacchia per superfici sia orizzontali che verticali in travertino e pietra naturale di tipo "lucido" (esempio: marmi, graniti, agglomerati di marmi, graniglie, Palladiana, Terrazzo); permette una facile pulizia dello sporco di natura ordinaria e straordinaria.

KEOS/928 resiste nel tempo e non teme gli agenti atmosferici e le piogge acide in esterni.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Diluizione: Il prodotto si usa tal quale come ricevuto.

Applicazione: Stendere con una pennellina, con spandicera o con rullo a pelo raso in modo continuo ed uniforme, o con pistola airless con apertura di 0,5÷1 bar. Dopo 24 ore togliere l'eccesso di prodotto che è in superficie con una monospazzola munita di disco bianco o beige, o con una lucidatrice domestica provvista di feltri, oppure con un panno asciutto.

In caso ci fosse un eccesso di prodotto in superficie, è necessaria una nuova e leggera mano di **KEOS/928** che va asciugato subito ed asportato con un panno, durante o subito dopo l'applicazione del prodotto.

N.B.: Si consiglia di fare una prova su una piccola superficie onde verificare eventuali cambi di colore.

Per la protezione delle superfici in pietra naturale grezza, applicare

KEOS/928 in una mano a pennello, a rullo a pelo raso in modo uniforme e dopo 24 ore terminare il trattamento oleo-idrorepellente con due mani di **WAXSTONE** o con una mano di **CERAMARMO** e a finire con due mani di **WAXSTONE**.

QUANTITÀ D'USO

Per pietre naturali, marmi, graniti levigati: 4-5 litri per 100mq. circa.

Per pietre naturali assorbenti di tipo "non lucidato": 5-10 litri per 100 mq. circa.

AVVERTENZE

Riferirsi alla scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

CONFEZIONI

Confezione da 1 litro. Cartone da 12/24 pezzi

Confezione da 5 litri. Cartone da 6 pezzi

Confezione da 10/25 litri.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Il prodotto deve essere immagazzinato nei contenitori originali, ermeticamente chiusi, a temperature comprese tra 0°C e 30°C, protetto dai raggi solari diretti e nell'area ventilata. In queste condizioni il prodotto ha un tempo di durata di 12 mesi dalla data della bolla di consegna. Se il materiale è stato tenuto oltre la durata della stabilità al magazzino raccomandata, non necessariamente è inutilizzabile ma deve essere preventivamente eseguito un controllo qualitativo sulle caratteristiche attinenti all'applicazione.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato, oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono dai risultati approfonditi di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2016. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE