



NOVASOL

Protettivo di finitura superficiale di ultima generazione per terrazzo, microcemento, calcestruzzo, pietre naturali e cementine.

A CHE COSA SERVE E DOVE SI USA

NOVASOL è un'emulsione monocomponente a base acqua ad alta reticolazione, ideale come protettivo di finitura per pavimenti e superfici in marmo, pietra naturale, superfici verticali decorative, autolivellanti cementizi, pavimenti decorativi in microcementi, pavimenti in calcestruzzo, terrazzo e cementine. **NOVASOL** ha un bassissimo contenuto di VOC ed è idoneo per applicazioni su superfici e pavimenti interni ed esterni. Grazie alla sua speciale formulazione dona alle superfici trattate una finitura con ottima resistenza al traffico e ottima resistenza all'usura, riducendo la manutenzione ordinaria normalmente richiesta. Infatti la sottilissima pellicola protettiva che si crea, oltre a garantire un'ottima adesione al substrato trattato, migliora l'impermeabilità, la resistenza meccanica all'usura e al graffio, con ottima stabilità cromatica nel tempo, inoltre **NOVASOL** ha un'ottima resistenza contro le principali sostanze macchianti in generale e buona resistenza a sostanze chimiche sia domestiche che industriali di tipo lieve (debolmente acidi e debolmente alcaline). Disponibile anche nella versione opaca.

COME SI USA E PERCHÉ SI USA

Preparazione del supporto: il prodotto deve essere applicato su superfici fredde, perfettamente pulite ed asciutte, esenti da oli, grassi o sporco e su supporti sani, compatti e completamente maturi in caso di superfici cementizie ed esenti da trattamenti superficiali o altro che potrebbe determinare una cattiva adesione tra prodotto e superficie a cui è destinato.

Preparazione del supporto:

NOVASOL è pronto all'uso e non necessita di diluizione, ma è possibile e consigliabile dove ritenuto necessario diluire la prima mano con rapporto 1:1, 1:2 fino 1:3 con acqua pulita.

Applicazione: agitare sempre prima dell'uso, quindi applicare la prima mano con rullo a pelo raso, rulli di tipo mohair a pelo corto, spandicera o tampone. Lasciare asciugare per un tempo minimo di 40 minuti (a +20°C), quindi applicare una eventuale seconda mano incrociandola perpendicolarmente alla prima. Nel caso si richieda un'elevata resistenza alle macchie si può applicare una terza mano di prodotto. Per una maggiore lucentezza si consiglia di applicare il prodotto con un panno spandicera e lucidare l'ultima mano con un pad bianco montato su monospazzola ad alta velocità. La superficie sarà pedonabile dopo 24 ore mentre il prodotto sarà efficiente mediamente entro le successive 72-96 ore dalla sua applicazione.

Condizioni di applicazione: la temperatura ambientale deve essere superiore a +8°C. Umidità relativa <85%. applicazione su superfici sempre fredde. Non applicare il prodotto in presenza di umidità del supporto o elevata umidità atmosferica, con sole battente o forte vento, evitare contraria negli ambienti chiusi ove applicato il prodotto.

Consumo: il consumo varia in base alla porosità della superficie da trattare, si può considerare mediamente un uso da 50 a 200 gr/Mq. Si consiglia di eseguire sempre un piccolo test per verificare l'assorbimento della superficie e verificare eventuali resistenze chimiche richieste.

CONFEZIONI

Fusti da kg 5 e 25.

STOCCAGGIO:

La durata del prodotto a magazzino è di 12 mesi purché il materiale sia posto al coperto, in latta sigillata e al riparo da fonti di calore e dal gelo.

LIMITI DI RESPONSABILITÀ

Si declina ogni responsabilità sulle lavorazioni e per danni che potrebbero risultare dall'uso improprio o sbagliato oppure dallo stoccaggio inadeguato del prodotto. Le indicazioni che diamo sulle caratteristiche del prodotto e le modalità d'uso provengono da approfondite risultanze di prove di laboratorio e pratiche. Tuttavia non essendo possibile produrre altri elementi di giudizio quando i prodotti vengono usati, dette indicazioni non devono ritenersi impegnative e non rappresentano perciò garanzia formale. Oltre alla buona pratica lavorativa prima di applicare il prodotto si consiglia di leggere le schede di sicurezza nonché le istruzioni riportate sulle confezioni. Si consiglia di effettuare sempre un test preliminare al fine di verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare e con l'effetto desiderato, nonché poter determinare al meglio il consumo secondo le caratteristiche del materiale medesimo a cui è destinato il prodotto e del personale sistema di lavorazione. È vietata la produzione anche parziale delle nostre schede tecniche. I dati si riferiscono agli standard in vigore alla data di stampa 2024. La società si riserva il diritto di variarli senza preavviso.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE